

MORTIER HYDROFUGE POUR IMPERMEABILISATION DES PAROIS ENTERREES

1) CARACTERISTIQUES

ASPECT :	Poudre grise ou blanche
DENSITE APPARENTE :	1.3
CHLORURES :	Néant

2) PROPRIETES

Mortier hydraulique hydrofuge dont les composants organiques et minéraux ont été soigneusement étudiés pour permettre de réaliser des enduits hydrofuges efficaces, aussi bien en pression qu'en contre pression.

3) UTILISATION

- ❑ Protection hydrofuge des soubassements et sous-sols enterrés.
- ❑ Imperméabilisation et assèchement des sous-sols humides.
- ❑ Réalisation d'enduits étanches.
- ❑ Revêtement imperméable de cuvettes d'ascenseurs.

4) MODE D'EMPLOI

- ❑ Après rebouchage des trous et exécution d'une gorge au raccord mur-fondation, humidifier le support.
- ❑ Mélanger dans une auge en additionnant d'eau jusqu'à consistance de crème épaisse.
Procéder au mélange avec un malaxeur électrique.
- ❑ **Laisser mûrir 20 minutes.**
- ❑ Appliquer au balai en deux couches croisées. La seconde couche sera appliquée dès que la première aura tiré.
- ❑ **Réhumidifier entre chaque couche.**
- ❑ Dans le cas d'application en cuvette ou bassin, appliquer une troisième couche.
- ❑ Protéger les parties traitées par vent violent ou forte chaleur.

*NOTA : Bien que ce ne soit pas nécessaire dans la majorité des applications, on peut gâcher avec le mélange, un litre de **FORLATEX** pour cinq litres d'eau, ce qui confèrera au mortier **FONDAFUGE** des qualités mécaniques et imperméables encore accrues.*

5) CONSOMMATION

Environ 3 kg/m² pour deux couches.
Seau plastique de 30 kg.

6) CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg en palettes perdues et houssées de 1000 kg

7) PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ❑ Stocker à l'abri de l'humidité.
- ❑ **FONDAFUGE** ne s'applique pas à la truelle et n'est pas un mortier de lissage.
- ❑ Ne jamais appliquer **FONDAFUGE** en plein soleil ni par grand vent.
- ❑ **FONDAFUGE** n'est pas un mortier à prise rapide.

F.D.D.S. : sur demande
Mai 2004

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne sauraient engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.